



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

加工助剂 KA系列耐热抗收缩助剂

概 况 本公司生产的复合加工助剂 KA 系列耐热抗收缩助剂，适用于 PVC 发泡制品的生产与加工。

应 用 本产品为 PVC 发泡制品用复合加工助剂，同时兼具优异的耐热抗收缩性能，可显著降低 PVC 发泡制品的收缩率。本产品能加强 PVC 熔融的内聚力和均质性，减少熔融的脉动和不稳定性，促进表面光亮和光滑度。通过强化泡孔硬度提高制品的握钉能力，拓宽产品的加工应用范围、改善制品的物理机械性能。本产品具有良好的塑化促进作用，能促进 PVC 在低温下熔融，有效降低塑化温度，缩短塑化时间，增加 PVC 的耐热能力，减小产品热收缩比率。本产品在 PVC 中具有良好的分散性，适用于各类 PVC 发泡建材和型材的生产和加工，有效提高生产率。在 PVC 发泡制品中可通过提高熔体强度从而改善泡孔结构，让泡孔更均匀，和发泡剂配合达到最大降低产品密度。可用于地板、橱柜板、气窗和百叶窗等制品。

外 观 浅黄色粉末

技术 参数

挥发分 (%) :	≤2
细度 (20 目过筛通过率) :	≥60%
添加量:	1.0-3.0% , 添加 2.0%-3.0%的耐热抗收缩剂可使制品的热收缩比率降低 40%左右。

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。